

## PRIMER POLIURETANICO K-3

### ESPECIFICACIONES

#### TÉCNICAS

**Color del producto:**  
Azul

**Película:**  
Traslúcida.

**Olor:**  
Aromático

**Consistencia:**  
Líquida

**Viscosidad:**  
(CPS – SP 7 – 20 RPM)  
20-30 Cps

**pH:**  
No aplica

**Sólidos:**  
(%) 23 + -1.

**Temp. Transporte y  
Almacenamiento:**  
Entre 10 y 35 °C

**Estabilidad:**  
6 meses en envase original  
cerrado  
(Proteger de temperaturas  
extremas)

**Inflamabilidad:**  
Si

### Descripción

Primer monocomponente reticulable con la humedad ambiente especialmente indicado para la fijación en profundidad y sellado superficial de carpetas cementicias, eliminando el desprendimiento de granalla superficial y/o polvo residual de las mismas, asegurando de esta manera el anclaje posterior del adhesivo

### Características

- Gran complemento para adhesivos epoxi
- Desarrollado a partir de prepolimeros de poliuretanos base solvente
- Fija partículas sueltas en carpetas cementicias
- Sellador para humedad
- Fácil aplicación
- Facilidad de interiorizarse en carpetas cementicias
- Tiempo de secado para aplicación de adhesivo epoxi mínimo 4 horas

### Preparación de la superficie

**CONDICIONES DEL SUSTRATO:** La capa superficial del hormigón debe ser firme, pareja y uniforme, debe encontrarse limpia, seca y libre de grasas, aceites u otros recubrimientos.

Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

**TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES:** Entre 10°C y 35 °C.

**HUMEDAD AMBIENTE:** Menor a 85%

**HUMEDAD RESIDUAL DE LA CARPETA:** Hasta 2%

**DILUCIÓN:** No necesita.

### Aplicación

Aplicar a pincel, rodillo o secador en forma pareja, repetir la operación si fuese necesario.

### Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con Diluyente K-L40 inmediatamente finalizado su uso.

## PRIMER POLIURETANICO K-3

**Rendimiento:**  
5-7 m<sup>2</sup>/L

**Tiempo de secado final:**  
24 - 36 horas.

**Herramientas:**  
Pincel

**Limpieza:**  
Diluyente K-L40

### Presentaciones

Latas 1L  
Latas 4L  
Latas 10L

### Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.  
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.  
Producto Inflamable de 2º, no apagar con agua, utilizar extinguidor de CO2.  
Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

### Primeros Auxilios

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.  
**CONTACTO CON LA PIEL:** Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Qúitese la ropa y calzado contaminado y lavarlos antes de reusar  
**INGESTIÓN:** Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. **NO PROVOCAR EL VOMITO.**  
En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666- Policlínico Posadas: 4658-7777.

### Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.  
Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.  
No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a [info@kekol.com.ar](mailto:info@kekol.com.ar)

